



MASSAS TERRA NOVA

Catálogo digital

As cores dos produtos podem sofrer variações de tonalidade em relação ao produto real, devido a configuração do seu monitor/tela ou a luz da foto. Queima feita em forno elétrico.

ARGILAS DE ALTA TEMPERATURA

LINHA TRADICIONAL

BRANCA EVEREST

BRANCA PREMIUM

BRANCA DUNA

CREME AREIA

CREME BAUNILHA

CANELA

TOSCANA

TERRACOTA


BRANCA EVEREST



BISCOITO



1245°C



ESMALTE BRANCO

Argila tradicional branca de ótima qualidade e plasticidade. Não interfere na cor dos esmaltes, ideal para queimas oxidantes e redutoras (forno elétrico, gás e lenha). Excelente para torno, placas e modelagem. A Branca Everest foi especialmente desenvolvida para utilitários. Com 6% de chamote (extremamente fino) aumenta a resistência mecânica na confecção de peças maiores. Uma argila que possibilita dar acabamentos delicados e com bastante estrutura (corpo) ajudando na confecção de peças maiores.

- Temperatura de sinterização 1222°C e 1245°C**
- Recomendadas para cone 6 e 7**
- Chamote 10%**
- Retração e Absorção vide especificações técnicas.**
- Embalada e extrudada a vácuo. Embalagem: 10 kg**

BRANCA PREMIUM



BISCOITO



1245°C



ESMALTE BRANCO

A Argila Branca Premium foi formulada por meio de matérias-primas com granulometrias ultrafinas, garantindo uma modelagem prazerosa e resultados refinados, ideal para peças utilitárias de alta qualidade, valoriza os esmaltes com uma estética limpa e nobre. Textura sedosa, acabamento impecável, brancura porcelânica.

- Temperatura de sinterização 1222°C e 1245°C**
- Recomendadas para cone 6 e 7**
- Chamote 20%**
- Retração e Absorção vide especificações técnicas.**
- Embalada e extrudada a vácuo. Embalagem: 10 kg**


BRANCA DUNA



BISCOITO



1300°C



ESMALTE BRANCO

Argila tradicional branca de ótima qualidade e plasticidade. Não interfere na cor dos esmaltes, ideal para queimas oxidantes e redutoras (forno elétrico, gás e lenha). Excelente para torno, placas e modelagem.

- Temperatura de sinterização: 1268°C, 1280°C e 1300°C**
- Recomendadas para cones 8,9 e 10**
- Chamote 5%**
- Retração e Absorção vide especificações técnicas.**
- Embalada e extrudada a vácuo. Embalagem: 10 kg**

CREME AREIA



BISCOITO



1300°C



Esmalte Branco

Argila Creme Areia de ótima qualidade e plasticidade. Interfere levemente na cor dos esmaltes, ideal para queimas oxidantes e redutoras (forno elétrico, gás e lenha), dando nas queimas redutoras uma cor mais sutil. Excelente para torno, placas e modelagem.

- **Temperatura de sinterização: 1268°C, 1280°C e 1300°C**
- **Recomendadas para cone 8,9 e 10**
- **Chamote 6%**
- **Retração e Absorção vide especificações técnicas.**
- **Embalada e extrudada a vácuo. Embalagem: 10 kg**

CREME BAUNILHA



BISCOITO



1245°C



ESMALTE BRANCO


Argila Creme Baunilha de ótima qualidade e plasticidade. Interfere levemente na cor dos esmaltes translúcidos, ideal para queimas oxidantes e redutoras (forno elétrico, gás e lenha), dando nas queimas redutoras uma cor mais sutil. Excelente para torno, placas e modelagem. Essa argila foi especialmente desenvolvida para utilitários. Com 5% de chamote (extremamente fino) aumenta a resistência mecânica na confecção de peças maiores. Uma massa extremamente suave e agradável de ser trabalhada.

- Temperatura de sinterização 1222°C e 1245°C**
- Recomendadas para cone 6 e 7**
- Chamote 5%**
- Retração e Absorção vide especificações técnicas.**
- Embalada e extrudada a vácuo. Embalagem: 10 kg**

CANELA



BISCOITO



1245°C



ESMALTE BRANCO

Argila Canela de ótima qualidade e plasticidade. Excelente para placas, torno e modelagem. Com aspecto terroso proporciona um delicado acabamento aos seus trabalhos. Argila mais firme e com sovar mais forte, devido a sua formulação. Com 4% de chamote uma argila ideal para fazer esculturas pequenas. Agregando 20% de chamote médio obterá uma argila inigualável para esculturas de maior porte.

- **Temperatura de sinterização 1222°C e 1245°C**
- **Recomendadas para cone 6 e 7**
- **Chamote: 4%**
- **Retração e Absorção vide especificações técnicas.**
- **Embalada e extrudada a vácuo. Embalagem: 10 kg**

TOSCANA



BISCOITO



1245°C



ESMALTE BRANCO

A Argila Toscana é uma terracota única no mercado, para ceramistas que buscam uma cor quente e terrosa. Ela traz nuances entre o laranja e o marrom, e uma tonalidade vivaz cheia de personalidade para a decoração em diversos ambientes. Uma argila com corpo especial, para todos os tipos de formas (utilitários e funcionais).


Recomendada para esculturas.

- Temperatura de sinterização 1222°C e 1245 °C**
- Recomendadas para cone 6 e 7**
- Chamote 10%**
- Retração e Absorção vide especificações técnicas.**
- Embalada e extrudada a vácuo. Embalagem: 10 kg**

TERRACOTA



BISCOITO



1245°C



ESMALTE BRANCO

A argila Terracota é uma massa clássica com uma cor quente e natural que evoca tradições cerâmicas ancestrais. Sua tonalidade avermelhada é ideal para peças rústicas ou contemporâneas e se complementa maravilhosamente com esmaltes transparentes ou acetinados, realçando seus matizes únicos. É uma argila muito versátil, adequada tanto para modelagem em placas quanto para o torno de oleiro. Sinteriza de forma confiável a 1230°C oferecendo resultados sólidos e duradouros. Perfeita para projetos que buscam combinar funcionalidade e autenticidade estética.

- Temperatura de sinterização 1222°C e 1245 °C**
- Recomendadas para cone 6 e 7**
- Chamote 10%**
- Retração e Absorção vide especificações técnicas.**
- Embalada e extrudada a vácuo. Embalagem: 10 kg**

ARGILAS DE ALTA TEMPERATURA

LINHA ESPECIAL

- CAPPUCCINO
- SÉPIA
- LÓTUS
- FLOCOS
- SIBÉRIA
- EGITO
- ÂMBAR
- FENDI
- PRETA VESÚVIO
- FENIX
- OCRE
- SAARA
- DAMASCO
- AZUL NETUNO
- VERDE AMAZÔNIA
- MARROCOS
- HAVAÍ
- RAKU
- FOGO DIRETO

CAPPUCCINO



BISCOITO



1245°C



ESMALTE BRANCO

Argila Cappuccino de ótima qualidade e plasticidade. Ideal para queimas oxidantes e redutoras (forno elétrico, gás e lenha), excelente para torno, placas e modelagem. Devido a sua personalidade é uma argila muito charmosa que pode ficar sem esmaltar já que tem uma delicada aparência pétrea. Especialmente desenvolvida para utilitários e decoração. Com 5% de chamote (extremamente fino) aumenta a resistência mecânica na confecção de peças maiores. Se for utilizada em forno a lenha ou gás, recomendamos redução média.

- Temperatura de sinterização 1222°C e 1245°C**
- Recomendadas para cone 6 e 7**
- Chamote 11%**
- Retração e Absorção vide especificações técnicas.**
- Embalada e extrudada a vácuo. Embalagem: 10 kg**

SÉPIA



BISCOITO



1245°C




ESMALTE BRANCO

Argila Sépia de ótima qualidade e plasticidade. Ideal para queimas oxidantes e redutoras (forno elétrico, gás e lenha), excelente para torno, placas e modelagem. Suas pintas sutis dão aos seus esmaltes um acabamento inigualável. Devido a sua personalidade é uma argila que pode ficar sem esmaltar. Especialmente desenvolvida para utilitários e decoração. Com 5% de chamote (extremamente fino) aumenta a resistência mecânica na confecção de peças maiores. Se for utilizada em forno a lenha ou gás, recomendamos redução média.

- Temperatura de sinterização 1222°C e 1245°C**
- Recomendadas para cone 6 e 7**
- Chamote 10%**
- Retração e Absorção vide especificações técnicas.**
- Embalada e extrudada a vácuo. Embalagem: 10 kg**

LÓTUS



BISCOITO



1245°C




ESMALTE BRANCO

Argila Lótus de ótima qualidade e plasticidade. Ideal para queimas oxidantes e redutoras (forno elétrico, gás e lenha), excelente para torno, placas e modelagem. Com sua cor diferenciada é um atrativo para todos os ceramistas. Utiliza chamote francês Andaluzite, extremamente fino.

Sugerimos fazer testes com seus esmaltes antes da produção final.

- **Temperatura de sinterização 1245 °C**
- **Recomendada para cone 6 e 7**
- **Chamote 5%**
- **Retração e Absorção vide especificações técnicas.**
- **Embalada e extrudada a vácuo. Embalagem: 10 kg**

FLOCOS



BISCOITO



1245°C



ESMALTE BRANCO

Argila Flocos de ótima qualidade e plasticidade. Ideal para queimas oxidantes e redutoras (forno elétrico, gás e lenha), excelente para torno, placas e modelagem. Com pintas marcantes um diferencial para o seu trabalho. Perfeita para interagir com seus esmaltes.

Sugerimos fazer testes com seus esmaltes antes da produção final.

- **Temperatura de sinterização: 1245°C**
- **Recomendadas para cone 6 e 7**
- **Chamote 10%**
- **Retração e Absorção vide especificações técnicas.**
- **Embalada e extrudada a vácuo. Embalagem: 10 kg**

SIBÉRIA



BISCOITO



1245°C



ESMALTE BRANCO

Argila Sibéria de ótima qualidade e plasticidade. Ideal para queimas oxidantes e redutoras (forno elétrico, gás e lenha), excelente para torno, placas e modelagem. Uma massa branca com delicadas pintas pretas um diferencial para o seu trabalho. A Sibéria foi especialmente desenvolvida para utilitários. Com 6% de chamote (extremamente fino) aumenta a resistência mecânica na confecção de peças maiores. Uma massa extremamente suave e agradável de ser trabalhada.

Sugerimos fazer testes com seus esmaltes antes da produção final.

- **Temperatura de sinterização: 1222°C a 1245°C**
- **Recomendadas para cone 6 e 7**
- **Chamote 8%**
- **Retração e Absorção vide especificações técnicas.**
- **Embalada e extrudada a vácuo. Embalagem: 10 kg**

EGITO



BISCOITO



1245°C




ESMALTE BRANCO


Argila Egito de ótima qualidade e plasticidade. Uma argila mais clara que tem como diferencial pequenas e delicadas pintinhas. Ideal para queimas oxidantes e redutoras (forno elétrico, gás e lenha), excelente para torno, placas e modelagem. Especialmente desenvolvida para utilitários. Com 5% de chamote (extremamente fino) aumenta a resistência mecânica na confecção de peças maiores.

- Temperatura de sinterização: 1222°C e 1245°C**
- Recomendadas para cone 6 e 7**
- Chamote 10%**
- Retração e Absorção vide especificações técnicas.**
- Embalada e extrudada a vácuo. Embalagem: 10 kg**

ÂMBAR



BISCOITO



1245°C



ESMALTE BRANCO

A argila Âmbar é uma opção única e versátil para ceramistas. Sua cor delicada, quente e elegante, combina perfeitamente com qualquer esmalte, valorizando tanto os tons neutros quanto os vibrantes. É ideal tanto para trabalhos com placas quanto no torno de oleiro, oferecendo grande plasticidade e facilidade de manuseio. Sinteriza com excelência a 1230°C, garantindo peças resistentes e de alta qualidade. Perfeita para quem busca funcionalidade e estética em uma única massa.

- Temperatura de sinterização: 1222°C e 1245°C**
- Recomendadas para cone 6 e 7**
- Chamote 3%**
- Retração e Absorção vide especificações técnicas.**
- Embalada e extrudada a vácuo. Embalagem: 10 kg**

FENDI



BISCOITO



1245°C



ESMALTE BRANCO

Argila Fendi de ótima qualidade e plasticidade. Uma argila com sua cor neutra e suave, resultado das cores creme e cinza, para agregar beleza e equilíbrio em seus trabalhos.

Excelente para torno, placas e modelagem. Essa argila foi especialmente desenvolvida para utilitários. Com 5% de chamote (extremamente fino) aumenta a resistência mecânica na confecção de peças maiores.

Uma argila extremamente suave e agradável de ser trabalhada.

- **Temperatura de sinterização: 1222°C e 1245°C**
- **Recomendadas para cone 6 e 7**
- **Chamote 10%**
- **Retração e Absorção vide especificações técnicas.**
- **Embalada e extrudada a vácuo. Embalagem: 10 kg**

LONDRES



BISCOITO



1245°C



ESMALTE BRANCO

Argila Londres, linda e charmosa, pode ficar sem esmaltar já que tem uma delicada aparência pétrea. De ótima qualidade e plasticidade é ideal para queimas oxidantes e redutoras (forno elétrico, gás e lenha), excelente para torno, placas e modelagem. Especialmente desenvolvida para utilitários e decoração. Com 5% de chamote (extremamente fino) aumenta a resistência mecânica na confecção de peças maiores. Se for utilizada em redução forno a lenha ou gás, recomendamos redução média.

- Temperatura de sinterização: 1222°C e 1245°C**
- Recomendadas para cone 6 e 7**
- Chamote 10%**
- Retração e Absorção vide especificações técnicas.**
- Embalada e extrudada a vácuo. Embalagem: 10 kg**

ARGILA PRETA VESÚVIO



BISCOITO



1245°C




ESMALTE BRANCO

Argila Preta Vesúvio, uma argila única no mercado, para ceramistas que buscam textura e cor. Com um preto quase profundo. Além disso, devido a sua formulação, permite-se dar um acabamento suave nas peças. De ótima qualidade e plasticidade. Ideal para queimas oxidantes e redutoras (forno elétrico, gás e lenha). Excelente para torno, placas e modelagem. Sugerimos fazer testes com seus esmaltes antes da produção final.

Sugerimos fazer testes com seus esmaltes antes da produção final.

- Temperatura de sinterização 1222°C e 1245°C
- Recomendadas para cone 6 e 7
- Chamote 10%
- Retração e Absorção vide especificações técnicas.
- Embalada e extrudada a vácuo. Embalagem: 10 kg

ARGILA FENIX



BISCOITO



1245°C



ESMALTE BRANCO

Argila Fenix possui um tom profundo de cinza muito especial, única no mercado. Muito charmosa que também pode ficar sem esmaltar. Excelente para torno, placas e modelagem. Especialmente desenvolvida para utilitários e decoração. Com 6% de chamote (extremamente fino) aumenta a resistência mecânica na confecção de peças maiores. Se for utilizada em redução forno a lenha ou gás, recomendamos redução média.

- Temperatura de sinterização 1222° e 1245°C**
- Recomendada para cone 6 e 7**
- Chamote 6%**
- Retração e Absorção vide especificações técnicas.**
- Embalada e extrudada a vácuo. Embalagem: 10 kg**

ARGILA OCRES



BISCOITO



1245°C



ESMALTE BRANCO

Argila Ocre foi especialmente desenvolvida para utilitários, decoração e peças maiores. Uma argila charmosa com um tom mais quente podendo ficar sem esmaltar. Com 5% de chamote (extremamente fino) aumenta a resistência mecânica na confecção de peças maiores. Se for utilizada em redução forno a lenha ou gás, recomendamos redução média. Excelente para torno, placas e modelagem. Ótima plasticidade.

Sugerimos fazer testes com seus esmaltes antes da produção final.

- Temperatura de sinterização 1222° e 1245°C
- Recomendada para cone 6 e 7
- Chamote 5%
- Retração e Absorção vide especificações técnicas.
- Embalada e extrudada a vácuo. Embalagem: 10 kg

VERDE AMAZÔNIA



BISCOITO



1245°C



ESMALTE BRANCO

Argila Verde Amazônia, foi especialmente desenvolvida para utilitários e peças decorativas. Com 6% de chamote aumenta a resistência mecânica na confecção de peças maiores. Possui ótima plasticidade, é uma argila extremamente suave e agradável de ser trabalhada. Excelente para torno, placas e modelagem.

- Temperatura de sinterização 1222°C e 1245°C**
- Recomendadas para cone 6 e 7**
- Chamote 6%**
- Retração e absorção vide especificações técnicas.**
- Embalada e extrudada a vácuo. Embalagem: 10 kg**

AZUL NETUNO



BISCOITO



1245°C



ESMALTE BRANCO


Argila Azul Netuno foi especialmente desenvolvida para utilitários e peças decorativas. Com 6% de chamote aumenta a resistência mecânica na confecção de peças maiores. Possui ótima plasticidade, é uma argila extremamente suave e agradável de ser trabalhada. Excelente para torno, placas e modelagem.

- Temperatura de sinterização 1222°C e 1245°C**
- Recomendadas para cone 6 e 7**
- Chamote 6%**
- Retração e absorção vide especificações técnicas.**
- Embalada e extrudada a vácuo. Embalagem: 10 kg**

ARGILA SAARA



BISCOITO



1245°C



ESMALTE BRANCO

Argila Saara de ótima qualidade e plasticidade. Interfere sutilmente na cor dos esmaltes translúcidos, ideal para queimas oxidantes e redutoras (forno elétrico, gás e lenha). Excelente para torno, placas e modelagem. Especialmente desenvolvida para utilitários e peças decorativas. Com 6% de chamote (extremamente fino) aumenta a resistência mecânica na confecção de peças maiores. Uma massa extremamente suave e agradável de ser trabalhada com delicadas e discretas pintas pretas.

- Temperatura de sinterização 1222°C e 1245°C**
- Recomendadas para cone 6 e 7**
- Chamote 10%**
- Retração e absorção vide especificações técnicas.**
- Embalada e extrudada a vácuo. Embalagem: 10 kg**

ARGILA DAMASCO



1245°C

Argila Damasco, especialmente desenvolvida para trabalhos rusticos e artesanais, conta com boa plasticidade e bastante corpo, assim essa argila é ideal para criar peças maiores, podendo fazer peças únicas e autênticas. Recomenda-se esmaltar as peças apenas internamente, preservando a textura natural do exterior. Adequada para placas e trabalhos manuais. Na torno essa argila é indicada para ceramistas mais experientes.

- Temperatura de sinterização 1222°C e 1245°C**
- Recomendadas para cone 6 e 7**
- Chamote 13%**
- Retração e absorção vide especificações técnicas.**
- Embalada e extrudada a vácuo. Embalagem: 10 kg**

ARGILA MARROCOS



BISCOITO



1245°C



ESMALTE BRANCO

Argila Marrocos, formulada especialmente para quem busca resultados com personalidade. Ideal para peças utilitárias, decorativas e esculturas. Possui ótima plasticidade, excelente para torno, placas e modelagem.

Sugerimos fazer testes com seus esmaltes antes da produção final.

- Temperatura de sinterização 1222°C e 1245°C
- Recomendadas para cone 6 e 7
- Chamote 5%
- Retração e absorção vide especificações técnicas.
- Embalada e extrudada a vácuo. Embalagem: 10 kg

ARGILA HAVAIÍ



1245°C

Argila Havaí, especialmente desenvolvida para trabalhos rústicos e artesanais, conta com boa plasticidade e bastante corpo, assim essa argila é ideal para criar peças maiores, podendo fazer peças únicas e autênticas. Recomenda-se esmaltar as peças apenas internamente, preservando a textura natural do exterior. Adequada para placas e trabalhos manuais. No torno essa argila é indicada para ceramistas mais experientes.

Sugerimos fazer testes com seus esmaltes antes da produção final.

- Temperatura de sinterização 1222°C e 1245°C
- Recomendadas para cone 6 e 7
- Chamote 19%
- Retração e absorção vide especificações técnicas.
- Embalada e extrudada a vácuo. Embalagem: 10 kg

ARGILA FOGO DIRETO



1000°C

Argila Fogo Direto especialmente formulada para a confecção de panelas, tabuleiros, travessas, difusores de essências, aparelhos de fondue, entre outros.

- Deverá ser devidamente brunida para conseguir sua impermeabilização.**
- Recomenda-se não esmaltar, podendo ser decoradas com engobes.**
- Já que essa argila foi desenvolvida para o fogo direto recomenda-se fazer a monoqueima.**
- Temperatura de queima de 998 a 1020°C**
- Chamote 14%**
- Embalada e extrudada a vácuo. Embalagem: 10 kg**

ARGILA RAKU



1000°C

Argila Raku, especialmente formulada para se obter os melhores resultados para essa técnica milenar. Resistente à choque termico.

- **Recomendada para cone 6 (dependendo do esmalte a ser utilizado).**
- **Chamote 20%**
- **Retração e absorção vide especificações técnicas.**
- **Embalada e extrudada a vácuo. Embalagem: 10 kg**

OBSERVAÇÕES E INSTRUÇÕES

IMPORTANTES

OS DADOS ESPECÍFICOS SÃO INDICATIVOS DA ANÁLISE DE CARACTERIZAÇÃO DOS NOSSOS FORNECEDORES E DA MÉDIA DOS CONTROLES DE FABRICAÇÃO ROTINEIROS.

AS CARACTERÍSTICAS DOS PRODUTOS ESTÃO SUJEITAS A MODIFICAÇÕES.

- **Argila não vence; na verdade, ele existe há milhares de anos. Quando a argila secar, simplesmente adicione um pouco de água e deixe-a reidratar antes de sová-la.**
- **Devida a mistura de argila úmida, poderá formar mofo no saco plástico (após vários meses de vida útil especialmente se o material for exposto à luz solar). Mas isso não é um problema. Basta sovar a argila. Durante séculos, os oleiros adicionaram produtos orgânicos à argila para promover o mofo à medida que a argila envelhecia.**
- **A argila é um material natural e não causa efeitos adversos na maioria dos sistemas. No entanto, ele pode entupir canos e reservatórios, portanto, não jogue água lamacenta nos ralos. Deixe-o assentar em recipientes e, em seguida, despeje a água e seque o sedimento para remoção.**

- **Utilize técnicas adequadas para levantar e pegar seus pacotes de argilas para evitarem lesões musculares e/ou na coluna.**
- **Por se tratar de uma substância de comportamento plástico, quando molhado, apresenta riscos de escorregamento. No caso da argila em pó, deve-se evitar a sua inalação utilizando-se EPI'S recomendados. Medidas de higiene, mudar a roupa e depois de terminar o trabalho, lavar as mãos.**
- **Durante a queima nunca fique no mesmo ambiente que seu forno. Os gases da queima podem conter substâncias tóxicas, principalmente devido aos produtos químicos presentes nos esmaltes. Sempre indicado deixar seu forno em um lugar aberto e arejado.**

- **Há uma certa dose mística envolvida com corpos de argila. Não existe um corpo de argila "perfeito".**
- **Qualquer pessoa que trabalhe com argila deve perceber e apreciar continuamente o fato de que os ingredientes básicos em todos os corpos de argila ocorrem naturalmente. São removidos da terra e são transformados em pó, principalmente para fins industriais, exceto para o uso de artistas de cerâmica.**
- **Portanto, independentemente dos cuidados e testes realizados por minas e fabricantes de corpos de argila comerciais, variações de lote para lote são esperadas ao longo do tempo.**

- Antes de usar, é recomendado que qualquer novo lote de argila seja testado para determinar sua adequação para sua técnica e aplicação específicas.
- Também deve ser notado que em cada etapa do processo de conformação existem inúmeras variáveis, que muitas vezes são incomensuráveis e quase impossíveis de controlar adequadamente e que afetarão o produto acabado.

SUGESTÃO DE QUEIMA

QUEIMA DE BISCOITO

RAMPA	TEMPERATURA	TEMPERATURA/HORA	
1	100 °C	55 °C por hora	2 HORAS PATAMAR
2	750 °C	90 °C por hora	
3	1000 °C	200 °C por hora	FIM

NO FORNO SKUTT DEIXAR OS FUROS ABERTOS DO COMEÇO AOS 650°C
DEMAIS FORNOS COLOCAR UM CALÇO DE 1 CM NA TAMPA

QUEIMA DE ESMALTE

RAMPA	TEMPERATURA	TEMPERATURA/HORA	
1	↑	100 °C	55 °C por hora
2		1080 °C	200 °C por hora
3		1200 °C	85 °C por hora
			15 MIN PATAMAR
4	↓	1000 °C	275 °C por hora
5		760 °C	70 °C por hora
			DESCER DOS 1000 AOS 700 1 GRAU POR MINUTO

NO FORNO SKUTT DEIXAR OS FUROS ABERTOS DO COMEÇO AOS 400°C
DEMAIS FORNOS COLOCAR UM CALÇO DE 1 CM NA TAMPA

OBSERVAÇÕES:

CONE 6 - COLOCAR 1200°C - COM PATAMAR DE 15 MINUTOS (RAMPA 3)

CONE 7 - COLOCAR 1222°C - COM PATAMAR DE 15 MINUTOS (RAMPA 3)

SEMPRE QUE POSSÍVEL USAR OS CONES - NAS 3 PRATELEIRAS E 1 A 7CM DO TERMOPAR

INDICADO ABRIR FORNO COM TEMPERATURA INFERIOR 50 °C

SUJEITO AO FUNCIONAMENTO DO SEU FORNO (PRECISA ADAPTAR)



MINERAÇÃO TERRA NOVA LTDA

Beneficiando e comercializando minérios



(35) 99135-6473



@massas_terranoval



@massaceramicasmtn